

PTFE25 Graphit gau I grey - 9020

Eigenschaften I Characteristics	Messbedingungen I Measure conditions	Einheit I Unit of measure	DIN	ISO	ASTM	PTFE25 Graphit grey - 9020
Übliche Bezeichnung I Usual description						PTFE
Farbe I Colour						dunkelgrau I dark grey
Dichte I Spec. Gravity	23°	kg/m ³	53479			2200
Härte I Hardness	23°	Shore D		746		65 +/- 3
Spannungswert I Extension Modulus	100% Elongation	MPa	53504			> 20
Zugfestigkeit I Tensile Strength	23°	MPa			D4745-79	≥ 15
Bruchdehnung I Elongation	23°	%	53504		D4745-79	≥ 140
Weiterreifestigkeit I Tear Strength		kN/m	53515			> 110
Kugeldruckhärte	23°	MPa	53456			≥ 29
Wärmeleitfähigkeit	23°	(J x 10 ³) / (m x h x K)	52612			4
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	25° - 200°	K ⁻¹ x 10 ⁵				11,2
Gleitreibungskoeffizient		μ				0,14
Druckverformungsrest I Compression Set						
Temperatur min.		°C				-200
Temperatur max.		°C				260
Temp. max. Wasser/Dampf I water/stream		°C				
Temp. max. Heißluft I Temp. max.hot air		°C				

Alle Daten wurden von Laborprüfkörpern gewonnen, sie sind somit nicht auf fertige Dichtungen übertragbar.
All test-results are measured from test specimen and cannot be transferred to seal applications.

Status: 112004 I muelner