

## HPU 94 TT dunkelblau / dark blue – 8605

Eigenschaften / Characteristics	DIN	Messbedingungen / Measure conditions	Einheit / Unit of measure	HPU 94 TT 8605
Übliche Bezeichnung / Usual description				Polyurethane
Farbe / Colour				dunkelblau / dark blue
Dichte / Spec. Gravity	53479		g/cm <sup>3</sup>	1,14
Härte / Hardness	53505		Shore A	95 +/- 5
	53505		Shore D	48 +/- 3
Spannungswert / Extension Modulus				
Zugfestigkeit / Tensile Strength				
Bruchdehnung / Elongation	53504		%	520
Weiterreißfestigkeit / Tear Strength	53515		N/mm	
Druckverformungsrest / Compression Set	53517	70°/24h	%	24
	53517	70°/70h	%	27
	53517	100°C/24h	%	31
Temperatur min.			°C	-55
Temperatur max.			°C	110

Alle Daten wurden von Laborprüfkörpern gewonnen, sie sind somit nicht auf fertige Dichtungen übertragbar.  
All test-results are measured from test specimen and cannot be transferred to seal applications.

Version: 02/2026